

MORTIER RAPIDE



CARACTÉRISTIQUES

• INDICATIONS

Un sac de 25 kg = 13,5 L de mortier rapide

DOSAGE EN EAU : 3,75 à 4,25 L d'eau par sac de 25 kg

• RÉSISTANCES (VALEURS MOYENNES)

PERFORMANCE DU MORTIER À L'ÉTAT DURCI

à 28 jours

15 à 30 MPa



MORTIER prêt à l'emploi à prise rapide

ATOUTS PRODUIT



**PRÊT
À
L'EMPLOI**

FACILE ET RAPIDE À UTILISER

- Produit prêt à l'emploi : facile d'utilisation
- Mortier à prise rapide : délai de prise +/- 20 minutes.

APPLICATION EN INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Le mortier rapide s'utilise pour de petits travaux de maçonnerie au sol et sur les murs en intérieur et extérieur

IDÉAL POUR LES PETITES TRAVAUX DE SCÈLEMENT ET DE RÉPARATION

- Un conditionnement adapté aux petits travaux : 25 kg
- Convient parfaitement pour des travaux de scellement rapide et de réparation d'ouvrages

ATOUTS LAFARGE



ÉQUIPE DÉDIÉE

APPLICATIONS



SCELLEMENT RAPIDE

- Gonds de volets
- Pattes de scellement
- Garde-corps

FIXATION

- Bâts de portes
- Châssis de fenêtres
- Calage de poteaux

PETITES RÉPARATIONS

- Appuis et linteaux de fenêtres
- Marches
- Trous / saignées



CONSEILS DE MISE EN OEUVRE



RÉALISATION D'UN MORTIER À PRISE RAPIDE

Préparation du support

- Nettoyez les supports afin que des résidus ne viennent pas nuire à la bonne adhérence du produit. Si nécessaire, piquer les parties non adhérentes.
- Humidifiez le support avant application.

Préparation du mortier

- Mélangez l'eau (3,75 à 4,25 litres d'eau par sac de 25 kg, à ajuster en fonction des conditions climatiques et de la consistance

du mortier) et la poudre manuellement ou mécaniquement.

Il est préférable d'utiliser un malaxeur à vitesse lente pour obtenir un mélange homogène.

Application

- Appliquez le produit manuellement à l'aide d'une truelle

Supports admissibles

- Blocs d'agglomérés béton (parpaings) NFP 14-301

- Éléments en briques et terres cuites NFP 13-301 XP 13-305
- Béton coffré
- Autres supports et autres utilisations (nous consulter)

Supports interdits

- Tous produits à base de gypse (plâtre)
- Peintures, R.P.E.
- Bois
- Maçonnerie en mauvais état et salpêtrée, peu résistante

Conditions d'application

- Entre 5°C et 30°C
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battante et par vent fort.



SERVICES EXCLUSIFS



Disponibilité produits :

optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance).

Sécurité :

indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs.

Site Internet :

informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances...

Assistance chantiers :

conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques.

www.lafarge.fr



Lafarge Ciments Distribution

14-16 boulevard Garibaldi
92130 Issy-les-Moulineaux